

代表銘柄	適用ガス	特徴
YGW16(軟鋼～490級)		低～中電流向け
YM-45MT	MAG混合ガス	バナソニック メッキなしワイヤ CO2溶接の場合軟鋼適用
SE-A50	MAG混合ガス	神戸製鋼 メッキなしワイヤ
YGW-12(軟鋼～490級)		低～中電流向け
YM-50T1	CO2	バナソニック 銅メッキワイヤ
SE-50T	CO2	神戸製鋼 メッキなしワイヤ
YM-28Eコ	CO2,MAG混合ガス	日鉄溶接工業 メッキなしワイヤ
YM-SCV	CO2	日鉄溶接工業 溶接コンクールで好評
YGW-11(軟鋼～490級)		中～高電流向け
YM-50	CO2	バナソニック 銅メッキワイヤ
MG-50	CO2	神戸製鋼 銅メッキワイヤ
YM-26	CO2	日鉄溶接工業 銅メッキワイヤ
YGW-15(軟鋼～490級)		高電流向け 混合MAG溶接パルス溶接向け
SE-A50S	MAG混合ガス	神戸製鋼 メッキなしワイヤ
YM-28S	MAG混合ガス	日鉄溶接工業
590Mpa級		590Mpa級高張力鋼板向け
MG-60	CO2	神戸製鋼 銅メッキワイヤ
YM-60C	CO2	日鉄溶接工業 銅メッキワイヤ
690Mpa級		690Mpa級高張力鋼板向け
YM-70	CO2	バナソニック
MG-70	CO2	神戸製鋼
780Mpa級		780Mpa級高張力鋼板向け
YM-80A	MAG混合ガス	日鉄溶接工業

公溶材社

(株)高松溶材社

(株)高松溶材社

公溶材社

(株)高松溶材社

(株)高松溶材社